

CABOS COPPERSTEEL 30% IACS

CS30-16-7F

Descrição

COPPERSTEEL é um condutor bimetálico que combina as propriedades mecânicas do aço com a alta condutividade e resistência à corrosão do cobre. Criado a partir de um processo de caldeamento contínuo onde os metais são unidos em escala atômica para produzir um material bimetálico com o melhor dos dois metais, é a opção mais inteligente para projetos de malha de terra, contrapeso, cabo guarda e diversas outras aplicações.

ATERRAMENTO E SPDA (Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas): Frente aos surtos atmosféricos e curtos circuitos, o aterramento é que garante a proteção necessária ao sistema elétrico, exercendo a imprescindível função de descarregar adequadamente altíssimas correntes, dirigindo-as à terra. Porém, para serem eficientes e confiáveis, necessitam de materiais duráveis, resistentes a corrosão e com alta condutividade. Os condutores COPPERSTEEL com núcleo de aço e revestimento em cobre, oferecem a solução ideal para aterramento e SPDA para sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia (GTD). Possui desempenho equivalente ao cobre nu para aplicações de aterramento e muito superior ao aço zincado para SPDA devido à sua maior vida útil.

SISTEMAS DE ATERRAMENTO EM TRANSMISSÃO (para-raios, contrapeso e descidas): Nos sistemas de aterramento para transmissão, contrapeso e cabo para-raios, é imprescindível que o condutor seja resistente mecanicamente e também possua elevada resistência à corrosão. Para aplicações de SPDA, onde os tempos de descarga são da ordem de milissegundos, os **COPPERSTEEL** 21% ou 30% IACS têm performance equivalente à do cobre e muito superior às cordoalhas de aço zincado. O revestimento de cobre dos condutores **COPPERSTEEL** garante durabilidade de 40 a 50 anos, em qualquer solo (independente do pH), possuindo até 6x mais durabilidade do que o aço zincado quando enterrado.

Normas:

ABNT NBR 8120: Fios de aço revestido de cobre, nus, para fins elétricos — Especificação.

ABNT NBR 8121: Cabos de fios de aço revestidos de cobre, nus, para fins elétricos — Especificação.



Características

| | |
|------------------------------------|-------|
| Seção Nominal (mm ²) | 16 |
| Seção Efetiva (mm ²) | 15,90 |
| Características do Condutor | |
| Qtd. De Fios | 7 |
| Diâmetro dos Fios (mm) | 1,70 |
| Diâmetro do Cabo (mm) | 5,10 |
| Seção (AWG/MCM) | 5 |

| Parâmetros Físicos | |
|--|---------------------------------------|
| Área do Cobre (%) | 25 |
| Área do Aço (%) | 75 |
| Massa Específica (g/cm ³) | 8,08 |
| Características Mecânicas | |
| Peso Nominal (kg/km) | 130,00 |
| Módulo de Elasticidade (GPa) | 183 |
| Coef. de Dilatação Linear (1/°C) | 1,84 E-05 |
| Carga de Ruptura - LCA (daN) | 451 |
| Características Elétricas | |
| Coef. de Variação de Resistência (1/°C) | 0,00378 |
| Reatância Indutiva - 60Hz (ohms/km) | 0,3834 |
| Reatância Capacitiva - 60Hz (ohms/km) | 0,2428 |
| Capacidade de Corrente em Regime Permanente - 75°C (A) | 93 |
| Capacidade de Corrente em CC - 50ms (A) | 9.741 |
| Capacidade de Corrente em CC - 100ms (A) | 6.888 |
| Capacidade de Corrente em CC - 0,5s (A) | 3.080 |
| Resistência Máxima à 20°C em CC (ohms/km) | 3,617 |
| Embalagem | |
| Tipo de Bobina | Em rolos (envolto com filme plástico) |
| Lance Nominal (m) | - |
| Massa Líq. por Bobina (kg) | - |
| Massa Bruta da Bobina com Fechamento (kg) | 80kg ~ 100kg |