

CABLES ALUMOSTEEL 30% IACS

AS30-1-7F

Descripción

ALUMOSTEEL es un conductor bimetálico que combina las propiedades del acero y del aluminio para formar un material con lo mejor de los dos metales. Ofrecido, dependiendo de la aplicación, bajo peso específico, alta conductividad eléctrica, resistencia mecánica y corrosión.

Obtenido a partir de un proceso de extrusión continua, ALUMOSTEEL puede ser fabricado con diferentes proporciones entre los dos metales, de acuerdo con la aplicación y de las demandas de resistencia mecánica y conductividad eléctrica, siendo capaz de variar entre el 13%, 20%, 27%, 30% y 40% IACS.

La versión del 30% para otras aplicaciones como cables OPGW, pararrayos o conductores neutro de línea de distribución. En aplicaciones como conductores neutro o fase de líneas de distribución, otra ventaja de ALUMOSTEEL es la disuasión al hurto, pues no tiene valor comercial relevante en el mercado clandestino, representando la solución definitiva para el hurto de aluminio.

**Para conductores para fase y neutro:** Alta resistencia mecánica, buena conductividad eléctrica, excelente resistencia a la corrosión y compatibilidad con el alambre de aluminio sólido, hacen de ALUMOSTEEL el material más indicado para alma y refuerzo en conductores CAA-RA (ACSR/AW).

**Para cable protección (pararrayos):** La alta resistencia mecánica y el bajo peso de los cables ALUMOSTEEL permiten su tracción con un mínimo de flechas. La cubierta de aluminio ofrece excelente protección contra corrosión atmosférica, al mismo tiempo que proporciona muy buena conductividad.


**Para cables mensajero y neutro de red protegida (cordaje de soporte):** La alta carga de rotura del ALUMOSTEEL provee al cable mensajero la fuerza necesaria para soportar el peso de otros conductores, mientras su cubierta de aluminio garantiza desempeño eficiente como cable neutro.

**Para cable OPGW (alambres para corona externa):** Utilizados para dar apoyo a los cables OPGW (Overhead Power Ground Wire), las diferentes cubiertas de aluminio posibles entre las versiones ALUMOSTEEL proveen mejor flexibilidad de proyecto eléctrico y mecánico.

Normas:

**NBR 10712:** Cables de alambre de acero recubiertos de aluminio, desnudo, para líneas eléctricas- Especificación.

**ASTM B415:** Standard Specification For Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Clad Steel Conductors.



Características

Seção Nominal (AWG/MCM)

Características do Condutor

Qtd. De Fios

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Diâmetro dos Fios (mm)                                 | 2,91     |
| Diâmetro do Cabo (mm)                                  | 8,73     |
| Seção Efetiva (mm²)                                    | 47,02    |
| <b>Parâmetros Físicos</b>                              |          |
| Área do Alumínio (%)                                   | 42       |
| Área do Aço (%)                                        | 58       |
| Massa Específica (g/cm³)                               | 5,65     |
| <b>Características Mecânicas</b>                       |          |
| Peso Nominal (kg/km)                                   | 264,00   |
| Módulo de Elasticidade (GPa)                           | 145      |
| Coef. de Dilatação Linear (1/°C)                       | 1,60 E-5 |
| Carga de Ruptura - EHS (daN)                           | 3688     |
| <b>Características Elétricas</b>                       |          |
| Coef. de Variação de Resistência (1/°C)                | 0,0038   |
| Reatância Indutiva - 60Hz (ohms/km)                    | -        |
| Reatância Capacitiva - 60Hz (ohms/km)                  | -        |
| Capacidade de Corrente em Regime Permanente - 75°C (A) | 167      |
| Capacidade de Corrente em CC - 50ms (A)                | -        |
| Capacidade de Corrente em CC - 100ms (A)               | -        |
| Capacidade de Corrente em CC - 0,5s (A)                | -        |
| Resistência Máxima à 20°C em CC (ohms/km)              | 1,247    |
| <b>Embalagem</b>                                       |          |
| Tipo de Bobina                                         | -        |
| Lance Nominal (m)                                      | -        |
| Massa Líq. por Bobina (kg)                             | -        |
| Massa Bruta da Bobina com Fechamento (kg)              | -        |